



TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH QUỐC TẾ ISOCERT
“HÀI HÒA CÙNG THỊNH VƯỢNG”

GIẤY CHỨNG NHẬN

Số 8935293400468-QMS

CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG XANH VIỆT NAM

Trụ sở: Số 2 Ngõ 53 đường Phạm Tuấn Tài, Phường Nghĩa Tân,
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Được đánh giá và xác nhận phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn:

TIÊU CHUẨN

ISO 9001:2015

PHẠM VI CHỨNG NHẬN:

SẢN XUẤT ỐNG NHỰA GÂN XOẮN HDPE

Ngày chứng nhận : 26/11/2019
Ngày phát hành : 26/11/2019
Ngày hết hạn : 25/11/2022
Chi tiết tại quyết định số : 26111901/QĐ-ISOCERT

Được phép sử dụng dấu chứng nhận



Mã Truy Xuất Chứng Chỉ:
8935293400468



ISO 9001:2015



ThS. Vũ Văn Thao

Tra cứu hiệu lực chứng chỉ tại: <https://isocert.org.vn>

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN VÀ GIÁM ĐỊNH QUỐC TẾ ISOCERT

Số 40 dãy A, tổ 12 KĐT mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Hotline: 1900.636.538, VPHN: 02473.036.538, VPHCM: 02873.056.538, Email: contacts@isocert.org.vn, Website: <https://isocert.org.vn>

GIẤY CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015



Số/No: 19/1456/ĐV3.06

Trang/Page: 1/1

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST RESULT

- Tên mẫu thử/ Name of sample :** Ống nhựa gân xoắn Maxtel Ø130/100/ Maxtel Flexible Pipe Ø130/100
- Khách hàng/ Customer :** Công ty Cổ phần viễn thông xanh Việt Nam
- Số lượng mẫu/ Quantity:** 01 mẫu/ 01 sample
- Ngày nhận mẫu/ Reception date:** 30 / 09 / 2019
- Tình trạng mẫu/ Description:** 02 đoạn ống nhựa mới đoạn dài 1 mét
- Thời gian thử nghiệm/ Test period:** Từ ngày 01/ 10/ 2019 đến ngày 11/ 10/ 2019

STT No	Tên chỉ tiêu Specifications	Đơn vị Unit	Phương pháp thử Test methods	Kết quả Results
1	Kích thước cơ bản/ Basic dimensions - Đường kính ngoài/ Outside diameter - Đường kính trong/ Inside diameter	mm mm	Tham khảo/ Reference ISO 1452-2: 2009	128,5 99,4
2	Độ bền kéo đứt/ Tensile strength at break	N/cm ²	Tham khảo/ Reference TCVN 7434: 2004	1907
3	Độ bền hoá chất/ Resistance to chemicals - NaOH 40%; - NaCl 10% - H ₂ SO ₄ 30%; - HNO ₃ 40%		Tham khảo/ Reference KSM 3413: 1995	Không phai màu/ No change color
4	Độ biến dạng khi nén với lực 1225N/ Relative deflection of outside diameter when compressed by a force 1225N	%	TCVN 7997: 2009 Mục 5.1/ Item 5.1	5,9
5	Lực đạt được khi nén mẫu biến dạng 60% đường kính ngoài/ Force measured when compressed to 60% of outside diameter	N	Tham khảo/ Reference TCVN 7997: 2009 Mục 5.1	1835
6	Lực đạt được khi nén sát ống/ Force measured when press against pipe	N	Tham khảo/ Reference TCVN 7997: 2009 Mục 5.1	2935
7	Độ bền va đập ở 20°C/ Resistance to impact (h=2m; m = 2,75 kg)		Tham khảo/ Reference ISO 3127: 1980	Không vỡ/ No breaking



Hà Nội, ngày 11/ 10 / 2019
 KT. GIÁM ĐỐC/ DIRECTOR

TRƯỞNG PTN HÀNG TIÊU DÙNG/
 HEAD OF CONSUMER PRODUCTS TESTING LABORATORY

Phạm Thúy Hằng



PHÓ GIÁM ĐỐC
 Nguyễn Ngọc Châm

- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
 This test results is value only for samples taken by customer.
- Không được trích sao một phần kết quả này nếu không được sự đồng ý của trung tâm Kỹ thuật 1.
 This test results shall not reproduced except in full, without the written approval of QUATEST 1.
- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.
 Name of sample and customer are written as customer's request.